

DD-Vernetzer 8070

1. Eigenschaften: DD-Vernetzer 8070 kann als Reaktionspartner für alle Zweikomponenten-DD-Lacke, DD-Farben und DD-Füller eingesetzt werden mit Ausnahme von PU-Parkettlack 84XX und DD-Hochglanzfarben X872.

2. Technische Daten:

2. 1. Bindemittel: aliphatisches Isocyanat

2. 2. Aussehen: klar

2. 3. Festkörper: 40 %

2. 4. Haltbarkeit: mindestens 3 Monate
(in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)

2. 5. Gebrauchsanweisung: DD-Vernetzer 8070 muss vor Gebrauch gut aufgerührt werden.

3. Bemerkungen: DD-Klarlacke, die mit DD-Vernetzer 8070 aushärten, können auf mit Wasserstoffperoxid gebleichten Hölzern eingesetzt werden.

Wenn bei mit DD-Vernetzer 8070 gemischten DD-Produkten Trocknungsverzögerungen auftreten, liegt es am zu kalten DD-Vernetzer 8070. Ist die Fläche nach 24 Stunden noch klebrig, gibt es folgende Lösung: Den DD-Vernetzer 8070 vorsichtig im Wasserbad erwärmen, neuen Lack ansetzen und die klebrige Oberfläche noch einmal dünn überspritzen. Nach kurzer Zeit sind die Teile trocken und schleifbar.

DD-Produkte, die mit DD-Vernetzer 8070 gemischt sind, dürfen nur mit Aktivkohlefiltermaske verarbeitet werden.

Warnung auf dem Etikett beachten!